

Beskrivelse

Helmat acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat.

Til facader af beton, puds samt til tidligere malede overflader.

Facademaling 461 fremstår med en let struktureret overflade. Har en god fyldeevne og evne til at sløre evt. reparationer i underlaget.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Eventuelle begroninger behandles med Micronil 126.

Småreparationer foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714.

Sugende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 efter brugsanvisningen.

Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling

På tidligere malet underlag afrenses og vaskes til bæredygtigt, derefter påføres 1-2 gange færdigmaling.

Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Acrylplastfacademaling / Acrylplastvægumaling

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 38%

Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Anstryger eller rulle

Mal-Kode: 00-1 (1993)

