

Beskrivelse

Traditionel heldækkende træbeskyttelse baseret på alkydolie. Velegnet, hvor der ønskes farveskift uden at træstrukturen sløres. Bør ikke anvendes som vedligehold ovenpå vandige systemer.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Nybehandling:

Udvendigt træværk, af en type som kan nedbrydes af træødelæggende råd og svamp, bør grundes med Grundingsolie 130 inden færdigmaling med 3 gange 560 B3 Træbeskyttelse

Ved tryk- og vacuumimprægneret træ af god fornuftig kvalitet kan der efter udtørring behandles direkte med 3 gange 560 B3 Træbeskyttelse. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder. Endetræ mættes omhyggeligt med Grundingsolie 130 inden videre færdigmaling

Vedligehold:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder.

Områder med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Områder med bart træ klargøres og grundes med Grundingsolie 130.

Færdigmaling med 2-3 gange 560 B3 Træbeskyttelse

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +/- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%. Høj luftfugtighed, især i den kolde efterårs- og vinterperiode, kan reducere den slut glansen.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Alkydtræbeskyttelse, Dækkende / Træbeskyttelse

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 50%

Kulør: Hvid, Svenskrød, Sort og B&J toneservice

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Terpentin

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 2-1 (1993)



560 B3 Træbeskyttelse Heldækkende



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Produktets kemiske sammensætning kan medføre glans- og farvereduktion, specielt i kraftige toninger