

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Fyldig grundmaling til væv, filt, gipsplader og puds m.m. Kan også anvendes som afsluttende behandling i sekundære rum.

Behandling

engøring 110 efter brugsanvisningen.

Særligt sugende eller løst sammenhængende underlag skal grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundr710.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Plastdispersion

MBK-Type: Plastvævfyllder

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof:

Kulør: Off White

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 3-4 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

