

Beskrivelse

Tørrende træolie til vedligehold af lærk, fyr, trykimprægneret træ og mørke ædle træsorter.

Produktet har en god indtrængning i træet og skaber en vandafvisende overflade som stabiliserer og modvirker svindrevner i træet.

B3 Træolie Vandig indeholder aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler og er en anelse thixotrop, hvilket giver produktet en let antidrypeffekt.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Må ikke anvendes indendørs

Behandling

Træet skal være rent, tørt og bæredygtigt. Underlaget skal endvidere være sugende og uden tidligere behandlinger af lak, maling og lign.

Vejrbidt træ såsom gran, teak, fyr og lærketræ rengøres med Træfrisker 127 jævnfør brugsanvisningen.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen.

Træolien påføres med svamp, pensel eller rulle. Behandlingen gentages til træet fremstår ensartet og mættet dog uden at der dannes laklag.

Genbehandling normalt 1-2 gange årligt eller efter behov.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Produktet bør ikke anvendes uden tilsætning af pigment.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Træolie, vandig

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 22%

Kulør: Klar, kan tones i transparente nuancer

Tørretid: 1-2 timer, overmalbar efter ca. 16 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, klud eller svamp

Mal-Kode: 00-1 (1993)



