

Beskrivelse

Mat acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat, på facader, vægge og træværk. Fremstår med en god overfladeresistens hvilket gør den velegnet til områder med særlig påvirkninger og hyppig rengøring og produktet indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning. Kan bruges til underlag af beton, cementfiber og puds samt på træ og metal. Produktets bindemiddel giver en fortrinlig farvebestandighed, selv ved kraftige toninger.

Behandling

Vægge: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717

Udvendigt træværk: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder. Områder med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Områder med bart træ klargøres og grundes med Grundingsolie 130 eventuelt efterfulgt af grunding med Intact Primer 563, inden 2-3 gange færdigmaling.

Facader: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen og eventuelle begroninger behandles med Micronil 126. Sugende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717 efter brugsanvisningen. Småreparationer foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714. Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning. Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

Jern og metal: Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust og slibes eller sandblæses til vedhæftning. Herefter påføres 2-3 gange egnet grundmaling efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling. På tidligere malet underlag afrenses og vaskes til bæredygtigt grund. Herefter plettes med egnet grundmaling, derefter påføres 1-2 gange færdigmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø**Tekniske data**

Bindemiddel:	Acryl
MBK-Type:	Acrylplastfacademaling / Acrylplastvægumaling
Glans:	Ca. 10, halvmat
Vol. tørstof:	Ca. 38%
Kulør:	Hvid, Brækket hvid 205, Iglo 105, Sort og B&J Toneservice
Tørretid:	2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring:	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynder:	Vand
Rækkeevne:	8-10 m ² /litr
Værktøj:	Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode:	00-1 (1993)



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh