

### Beskrivelse

Thixotropisk halvblank acrylemaille, der ved fyldig påføring sikrer en en glat og udfyldt flade med god rengørighed. Anvendes indendørs til træværk, f.eks. karme, paneler og døre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110. Nyt træ og let smittende underlag grundes evt. med Oliegrund 723. Efter mellemstrygning med S-Grunder 720 Vandig færdigmales med S-Emaille 788.

Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, klargøres med slibning, evt. spartling og mellemstrygning med S-Grunder 720 Vandig inden færdigmaling med S-Emaille 788.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Dette produkt skal påføres i fyldige lag for at opnå optimal finish.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Plastemalje

**Glans:** Ca. 40 halvblank

**Vol. tørstof:** Ca. 35%

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel og rulle

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

