

Maling- og lakfjerner

September 2015



Produktbeskrivelse

Maling- og lakfjerner fjerner opløsningsmiddelbaseret (Alkyd) og vandbaseret (akryl) lak, maling, bejdse, fernis og 2-komponent lak. Maling- og lakfjerner kan anvendes på alle træsorter, metal, puds og beton. Maling- og lakfjerner må ikke anvendes på PVC og glasfiber. På underlag af plast skal produktet testes på et ikke synligt sted inden brug. Maling- og lakfjerner er velegnet til indendørs og udendørs brug.

Behandling

Løst materiale fjernes fjernes med en skraber eller spartel. Påfør Maling- og lakfjerner på emnet med en børste i rigelig mængde. Lad Maling- og lakfjerner virke mindst 20 min. Ved tykkere og ældre malingslag kræves længere virketid (op til 4 timer) For optimalt virkning kan Maling- og lakfjerner dækkes med plastfolie efter påføring. Fjern malingslagende med en spartel eller skraber. Fastsiddende maling behandles en gang til. Til sidst rengøres overfladen med grundrens. Værktøj rengøres med sæbevand. Anvend arbejdshansker og sikkerhedsbriller. Overflader der ikke skal behandles bør tildækkes.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af spartelmasse, maling, mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs
Vægtfylde: 1.40 Kg/l
Virketid v/23 c 50 % RF: Fra ca 20 min op til 4 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min 5 C
Luftfugtighed RF: 40-80 % (65 % er optimalt)
Værktøj: Pensel, Spartel og skraber
Emballage Str.: 500 ML og 1L
Rengøring: Værktøj rengøres med sæbevand
VOC: 648 g/L
Opbevaring: Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009