

### Beskrivelse

Acrylmaling af højeste kvalitet. Til vægge, hvor man ønsker en afdæmpet glans og samtidig ikke vil gå på kompromis med den vaskbare og robuste overflade.

Velegnet til opgaver, hvor der stilles store krav til funktionaliteten f.eks. kontorer, institutioner og butikslokaler. Malingens afdæmpede glans gør den ligeledes velegnet til beboelse hvor man ikke ønsker et anmassende genskær fra overfladerne.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710. Glasvæv og filt bør grundes med egnet vævfylder.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Acrylplastvægmaling

**Glans:** Ca. 6, mat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 0-1 (1993)

