

BENAR Mat

Produktbeskrivelse

Type

Mat alkydolie til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Den er vejrbestandig og vandfast. BENAR Mat kan også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag.

Anvendelsesområde

Udmærket som topstrøg på ædeltræ, hvor en mat overflade ønskes. Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l
Kulører	Klar.
Glansgrad	Halvmat.
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstof	56 ± 2 volumen%
Litervægt	0,95
Flammepunkt	62 °C
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l. Dette produkt indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Pensel, korthåret rulle kombineret med fordriver.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprøjtevinkelgrader	60°- 80°
Dysetryk	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved risiko for dugfald.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Typisk	35 µm
Våd	Typisk	60 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	14 - 16	m ² /l
------------------	---------	-------------------

Fortynder

JOTUN White Spirit

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	24 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Klar til anvendelse	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning.

Forbehandling

På ubehandlede underlag anvendes BENAR Blank eller BENAR UVR, der er fortyndet 20% med mineralsk terpentiner. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.

Topstrøg

Træværket pudset let og påføres 3 x BENAR Blank eller BENAR UVR. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat. Herefter påføres BENAR Mat som topstrøg. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Til vedligeholdelse af BENAR Mat påføres 1 x BENAR Blank og herefter 1 x BENAR Mat. For bedst mulig beskyttelse udendørs anbefales 4 x BENAR UVR. Ønskes en mat overflade, anbefales sidste strøg med BENAR Mat.

Bemærk

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824641

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.