
QUICK BENGALACK ALUMINIUMSMALING

Produkttype:

Quick Bengalack Aluminiumsmaling er en silkeamat akrylmaling med aluminiumspigmenter. Quick Bengalack Aluminiumsmaling er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed.

Anvendelsesområder:

Quick Bengalack Aluminiumsmaling anvendes inden- og udendørs som topstrøg på jernkonstruktioner, tanke, bølgeblek, landbrugsredskaber, maskiner, gitter/hegn, cykler, møbler og lignende.

Tekniske data

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent og tørt og slebet mat. Fjern al fedt, olie, rust og løstsiddende maling og lign. <u>Galvaniseret stål, letmetal og aluminium:</u> Nye underlag affedtes med Universaltynner nr. 1 og rengøres med Jotun Kraftvask i forholdet 1:5 med vand. Skyl godt. Påfør Quick Bengalack Metalgrundning. <u>Jern/Stål:</u> Alle underlag rengøres med Jotun Husvask evt. Jotun Kraftvask, skylles godt. Fjern løs maling og andet smuds. Alle synlige flader med rust skal stålborstes grundigt til bart metal. Herefter grundes med Quick Bengalack Metalgrundning.
Anvendelsesmåde:	Omrøres godt både før og under brug. Påføres ensartet med 2 strøg i anbefalet filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Flad pensel, korthåret rulle/fordriver.
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /l pr. strøg.
Anbefalet filmtykkelse, tør	35 µm pr. strøg.
Viskositet	Ca. 180 cP.
Litervægt	0,95.
Volumentørstof (i %):	Ca. 37.
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Overmalbar: 7-8 timer. Brugstør: Min. 24 timer.
Glans (v/60°C):	Silkeamat.
Data for højtrykssprøjte:	Dyse: 0,015"-0,021" Viftevinkel: 40-80 grader Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm ²
Fortynder/Rengøring:	Rengøres med mineralsk terpentin.
Emballage:	0,75 liter.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht.

	lokale forskrifter, se også på emballagen.
Bemærk:	Quick Bengalack Aluminiumsmaling kan ikke tones. Kan lagres ved kuldegrader. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 3-1.
Revisionsdato:	18.03.2013