
QUICK BENGALACK RET PÅ RUST

Produkttype:

Quick Bengalack Ret på Rust er en alkydbaseret metalmaling, der er tilsat specielle råvarer for at forebygge og hindre rustdannelse. Quick Bengalack Ret på Rust er grundning og topstrøg i et produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed. Kan tones i mange farver.

Anvendelsesområder:

Quick Bengalack Ret på Rust anvendes på underlag af jern og stål. Påføres på genstande som cykler, gitter/hegn, hegnspæle, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner osv.

Tekniske data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forbehandling | Underlaget skal være fast, rent og tørt. Fjern al fedt, olie, salte og andre forureninger. Løstsiddende maling og rust fjernes ved stålborstning. Blanke underlag slibes matte. Rengør underlaget med Jotun Kraftvask, skyl godt med rigeligt vand og lad tørre. Underlaget skal være helt tørt, inden Quick Bengalack Ret på Rust påføres. |
| Anvendelsesmåde: | Omrøres godt både før og under brug. Påføres ensartet og fyldigt i 2 strøg. Områder med stor belastning og i saltholdigt miljø anbefales 3 eller flere strøg for optimal beskyttelse. |
| Påføringsmetode: | Flad pensel, korthåret rulle/fordriver. |
| Anbefalet forbrug: | 8 m ² /l pr. strøg. |
| Anbefalet filmtykkelse, tør | 40-50 µm pr. strøg. |
| Viskositet | Ca. 320 cP. |
| Litervægt | 1,18 (hvid). |
| Volumentørstof (i %): | 40 (hvid). |
| Tørretider (23°C, 50% R.F.): | Overmalbar: Ca. 5 timer. Brugstør: Min. 8 timer. |
| Glans (v/60°C): | Blank: 90-100. Silkemat: 25-35 (findes kun i Sort). |
| Fortynder/Rengøring: | Rengøres med mineralsk terpentin. |
| Emballage: | 0,25 liter: Blank: Hvid blank- Rød blank – Sort blank – Sort silkemat. 0,75 liter: A – B – C baser blank – Hvid blank – Sort blank – Sort silkemat |
| Affaldshåndtering: | Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter, se også på emballagen. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemærk: | Omrøres godt fra bunden og opefter inden brug. Anvendes ikke ved risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Baser skal tones inden brug. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden. |
| Yderligere information: | Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet indeholder max. 500 g/l VOC. |
| Revisionsdato: | 18.03.2013 |