
QUICK BENGALACK UNIVERSALLAK

Produkttype:

Quick Bengalack Universallak er en alkydlak, der giver en hård og slidstærk overflade. Quick Bengalack Universallak er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed.

Anvendelsesområder:

Quick Bengalack Universallak anvendes inden- og udendørs som topstrøg på metal, træ og hård plastik. Anvendes på landbrugsredskaber, jernkonstruktioner, maskiner, hegnspæle, gitter/hegn, cykler, møbler, haveredskaber osv.

Tekniske data

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent og tørt. Fjern al fedt, olie, rust, løstsiddende maling og lign. <u>Galvaniseret stål, letmetal og aluminium:</u> Nye underlag affedtes med Universaltynner nr. 1 og rengøres med Jotun Kraftvask i forholdet 1:5 med vand. Skyl godt. Påfør Quick Bengalack Metalgrundning. <u>Jern/Stål:</u> Alle underlag rengøres med Jotun Husvask evt. Jotun Kraftvask, skylles godt. Fjern løs maling og andet smuds. Alle synlige flader med rust skal stålborstes grundigt til bart metal. Herefter grundes med Quick Bengalack Metalgrundning.
Anvendelsesmåde:	Omrøres godt både før og under brug. Påføres ensartet i 2 strøg i anbefalet filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Flad pensel, korthåret rulle/fordriver. Sprøjtepåføring kan udføres af professionelle.
Anbefalet forbrug:	10-12 m ² /l pr. strøg.
Anbefalet filmtykkelse, tør	35 µm pr. strøg.
Viskositet	Ca. 320 cP.
Litervægt	1,14 (hvid).
Volumentørstof (i %):	Ca. 41 (hvid).
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Overmalbar: Ca. 5 timer. Brugstør: Min. 10 timer.
Glans (v/60°C):	Blank: 90-100. Silkemat: 25-35 (findes kun i Hvid og Sort). Mat: 4-7 (findes kun i sort).
Data for højtrykssprøjte:	Dyse: 0,013" Viftevinkel: Op til 80 grader Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm ²

Fortynder/Rengøring:	Rengøres med mineralsk terpentin.
Emballage:	0,25 liter: Blank: Hvid-Sort-Signalgul-Signalrød-Bladgrøn-Marineblå. Silkemat: Hvid-Sort. 0,75 liter: Blank: Hvid-Sort. Silkemat: Sort. Mat: Sort. 0,68 liter: Baser – Blanke: A-B-C-Gul-Gulorange base. 2,7 liter: Baser – Blanke: A-B-C base.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter, se også på emballagen.
Bemærk:	Enkelte farver fås kun i 0,25 l. Kan lagres ved kuldegrader. Anvendes ikke ved risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Baser skal tones inden brug. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden.
Yderligere information:	Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. Se mere på quickbengalack.no/jotun.dk
Revisionsdato:	18.03.2013