

Beskrivelse

Lugtsvag, spærrende vægmaling til renovering af almindelige boliger og flyttelejligheder. Iso-Dan har en god spærrende effekt mod eksempelvis nikotin, sod og vandskjolder. Produktet har en spærrende virkning over for knaster. Bedst spærrende effekt opnås ved 2 behandlinger med god tørring mellem hver behandling. Systemer:
Almindelige gennemslag: 2 * Iso-Dan
Markante gennemslag: 1 * 140 Iso-Dan Primer 1-2 * Iso-Dan
Kraftige gennemslag: 2 * 140 Iso-Dan Primer efterfulgt af 2 * Iso-Dan
Gennemslag med lugtgener efter brandskader o.l.: 2 * 705 Forsegler efterfulgt af 2 * Iso-Dan.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Bedst spærrende effekt opnås når underlaget er gennemtørt inden behandling.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Høj luftfugtighed kan have en negativ effekt på den spærrende effekt.
Produktet bør ikke blandes med andre typer maling.
Sprøjteudstyr rengøres grundigt med rent vand før og efter brug.

Denne maling bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Miljømærkningen indebærer bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl med spærrende effekt
MBK-Type: Acrylplastvægmaling, Spærrende
Glans: Ca. 5, mat
Vol. tørstof:
Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice i pastelfarver
Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved 20 °C og 65% RF
Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne: 8-10 m²/litr
Værktøj: Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode: 00-1 (1993)



Bortskaffelse: Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal motagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Væg og loft: Airless med efterrulning	17-21 Graco/grøn	80-200 bar		60 mesh / sort
Profillofter: Airless med Fine Finish	12-14 Graco/grøn	80-120 bar		60 mesh / sort