
BUTINOX INTERIØR OLIEMALING 40

Produkttype:

Butinox Interiør Oliemaling 40 er en halvblank, lugtsvag oliemaling til træværk indendørs. Malingen er af bedste penselkvalitet, giver god udflydning og løber ikke – hvilket giver gode påføringssegenskaber og en flot overfladefinish. Malingen har god glansstabilitet og dækkeevne.

Anvendelsesområder:

Butinox Interiør Oliemaling 40 anbefales til døre, vinduer, trælistes, møbler, skabe og træpaneler.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nyt træværk og/eller tørt, sugende underlag grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Nyt træværk påføres JOTUN Knast- og Spærregrunder. Tidligere malebehandlede underlag rengøres med JOTUN Husvask eller TreStjerner Gulvrens og slibes mat med slibepapir inden grundning. Efter grundning spartles evt. ujævnheder og sømhuller med JOTUN Spartel til træ, derefter slibes og pletmales.
Brugsanvisning:	Malingen omrøres godt før brug. Påfør 1-2 strøg afhængig af underlagets beskaffenhed og farve.
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle/fordriver.
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² pr. l pr. strøg.
Viskositet:	300-340 cP.
Litervægt:	Ca. 1,0-1,2
Volumentørstof (i%):	Ca. 37
Tørretider (23°C, 50% R.F.):	Støvtør: Ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 20 timer.
Glans (v/60°C):	Halvblank 40.
Data for airless:	Dyse: 0,021" Viftevinkel: 60-80° Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm ²
Fortynder/Rengøring:	Mineralsk terpentin.
Emballage/Baser:	Emballager: 0,75 l og 3 l. Baser: Hvid, A, B, C base.
Affaldshåndtering:	Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Bemærk:

Opbevares og transporteres frostfrit. Baser skal tones før brug. Indhold i emballager skal blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Skal ikke fortyndes. Tørretiden påvirkes af temperatursvingninger, luftfugtighed og filmtykkelse; lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden/hærdetiden væsentligt. Undgå gulvask den første uge efter påføring.

Yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere.
Pr.nr.: 840692.
Kodenr. (1993): 2-1.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010).
Produktet indeholder max. 300 g/l VOC.

Forbehold:

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 15-07-2015 (Iht. NO 10.07.2013)