

- \* Indemaling uden konserveringsmidler
- \* Fri for konserveringsmidler og blødgørere
- \* Testet og godkendt i Tyskland til allergikere
- \* Diffusionsåben
- \* Let fyldig maling med god dækkeevne

## CAPAROL 1006 SENSITIV

### PRODUKTBEKRIVELSE

#### Anvendelsesområde

Nyudviklet dispersionsbaseret indemaling til særligt følsomme områder/personer. Gennem den allergenkontrollerede receptur ideel til allergikere.

Caparol 1006 Sensitiv egner sig til både nybyggeri og ved renovering af alle gængse overflader i bolig- og erhvervsbyggeri.

Kan anvendes sammen med den strålingsspærrende grunder Elektro Shield.

#### Materialebasis

Kunststoffdispersion jvf. DIN 55 945

#### Indholdsstoffer

Acryl-dispersion, titandioxid, silikatiske og kalcitiske fyldstoffer, vand og additiver.

#### MAL-kode (1993)

00-1

#### VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)  
30 g/l (2010)  
Indhold i dette produkt: < 1 g.

#### Vægtfylde

Ca. 1,3 g.

#### Emballagestørrelse

12,5 liters emballage.

#### Farvetone

Hvid.

Kan tones med max. 10% Amphibolin Fuldtone og tonefarver eller Alpina-color.

Afprøvningen og anerkendelsen af produktets allergivenlighed gælder kun grundfarven. Indtoning kan have indflydelse på allergivenligheden.

#### Opbevaring

Opbevaret køligt, men frostfrit er produktet lagringsstabil i ca. 6 mdr. i uåbnet stand.

#### Klassifikation jvf. DS EN13300

Glans:  
Helmat

Vasketag:  
Klasse 3.

Vaskebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:  
Dækkeevne - klasse 2  
ved forbrug på 140 ml/m<sup>2</sup>

Maksimal kornstørrelse:  
Fin (< 100µm)

### EGENSKABER

- \* Patenteret receptur
- \* Fri for konserveringsmidler
- \* Fri for opløsningsmidler
- \* Fri for blødgørere
- \* Opløsningsmiddelfri
- \* Certificeret allergivenlig og produceret under fremmedovervågning
- \* Meget diffusionsåben
- \* Let fyldende
- \* Meget let forarbejdning
- \* Egnede til lokaler hvor der fremstilles opbevares fødevarer



### FORARBEJDNING

#### Systemopbygning

**Grundbehandling:**

Ved konstrastrige overflader samt ved stærkt eller uensartet sugende underlag grundes med Caparol Sensitiv fortyndet med max. 5% vand.

**Slutstrykning:**

En mættende og ensartet påføring med Caparol Sensitiv ufortyndet eller fortyndet med max 5% vand.

**Bemærk:**

For at undgå synlige samlinger arbejdes vådt-i-vådt.

Ved overflader med ugunstige lysforhold (strefly) anbefales CapaSilan 1007 Indemaling

**Forbrug**

Ca. 140 ml/m<sup>2</sup> ( $\approx 7$  m<sup>2</sup>/liter) pr. arbejdsgang på normal glatte overflader. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

**Forarbejdningstemperatur**

Min. +5°C i omgivelser og på underlag.

**Tørretid**

Ved +20°C og 65% RF kan overfladen genbehandles efter 4-6 timer og vil være fuld belastbar efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

**Værktøj**

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Sprøjtevinkel: 50°  
Dysestr.: 0,021-0,026"  
Tryk: 150-180 bar

Ved påføring med airless sprøjte røres materialet grundigt op og sies inden brug.

Værktøj rengøres efter brug med vand.

### EGNET UNDERLAG

Alle forekommende bæredygtige indvendige overflader, der kan behandles uden yderligere grunding, som f.eks. mineralsk puds, nye gipsplader, savsmuldspapeter, glasvæv såvel som matte tidligere behandlinger.

Underlaget skal være rent og tørt og fri for vedhæftningshindrende substanser.

**Beskyttelsesanvisninger**

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).