

## Clipper I

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dette produkt er en konserverende olie til træbåde.

#### Egenskaber og fordele

Baseret på en specialolie med meget god penetrerende effekt. Giver et meget god grundlag for behandling med Jotun Yachting lakker.

#### Anvendelsesområde

Ideel til både indvendige og udvendige overflader.

### Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

### Produktdata

<b>Kulører</b>	klar		
<b>Generisk type</b>	alkyd		
<b>Tørstof</b>	24 ± 2 volumen%		
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: 62°C (143,6°F)		
<b>Flammepunkt</b>	62 °C		
<b>VOC</b>	630	g/l	US EPA method 24
<b>VOS-Solvent Emission Directive</b>	5,3	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Påføringsinformation

#### Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

## Rengøring af maleværktøj

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Tørretider

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	12h	10h	1.5h	1h
Overmalingsinterval, min.	24h	20h	7h	6h

## Brugsanvisning

### Forbehandling

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

### Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

### Grundning

Påfør 1-3 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget.

### Slutstrøg

Påfør anbefalet Jotun Yachting lak.

### Bemærk

Klar til brug. Der skal ikke tilsættes fortynder.

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere. Forurenede materialer skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

### Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

### Lagerholdbarhed v. 23°C

Clipper I 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 825003

**2-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påførselspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.