

Clipper II

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en førsteklasses klar, alkydbaseret træolie/lak. Indeholder UV-filter.

Anvendt sammen med Clipper I dannet det et godt grundlag for overfladebehandling af træbåde.

Egenskaber og fordele

Har god vand og slitage resistens og giver god fleksibilitet. Hurtigtørrende.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle træflader over vandlinjen.

Produktdata

Kulører	klar		
Generisk type	alkyd		
Tørstof	46 ± 2	volumen%	
Flammepunkt	35 °C		
VOC-USA	413	g/l	EPA Method 24
VOS-Solvent Emission Directive	3,47	g/kg	SED (1999/13/EC)

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Clipper II	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	20 µm
Tør	Maksimum	30 µm
Tør	Typisk	25 µm
Våd	Minimum	45 µm
Våd	Maksimum	65 µm
Våd	Typisk	55 µm

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	Minimum	15 m ² /l
Teoretisk	Maksimum	23 m ² /l
Teoretisk	Typisk	18,4 m ² /l

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / Mineralsk terpentin

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	10t	6t	1t	1t
Håndteringstør	24t	20t	12t	8t
Overmalingsinterval, min.	48t	36t	24t	12t

Brugsanvisning

Forarbejde

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Grunding

Påfør 5-15 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget. Alternativt, påfør et strøg af produktet, der er fortyndet 20-30 % med den anbefalede Jotun Thinner.

Slutstrøg

Påfør 3 lag. Let slibning med P240-P320 anbefales mellem hvert lag.

Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenet af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Forurenet materiale skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Clipper II 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: 825011

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.