



DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse



Produktinformation

Beskrivelse: Vandbaseret og dækkende træbeskyttelse særligt velegnet til nyt og ubehandlet træværk udendørs. Giver dit træværk en slidstærk overflade med en flot glans. DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse er vandafvisende, UV resistent og hæmmer angreb af skimmel og belægninger på overfladen af træværket. Ideel til farveskift selv fra mørke til lyse farver.

Krav til bunden: Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort til maling. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. Være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.

Forbehandling: Løstsiddende træfibre fjernes. Snavs afvaskes med trævask. Belægninger behandles med en egnet alge- og belægningsfjerner. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.

Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk.

Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med DecoWOOD Grundingsolie, tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ skal ikke grundes.

Behandling: Påfør 2-3 x DecoWOOD Heldækkende Træbeskyttelse, levetiden øges ved flere lag. Endetræ skal mættes og kræver flere behandlinger.

Påføring: Pensel eller rulle i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80%.

Opbevaring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Bortskaffelse: Rester skal afleveres på kommunal modtagestation.

Bemærk: Minimer spild af maling, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Genvind ubrugt maling til genbrug. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.

Yderligere information om produktets anvendelse findes på www.decifarver.dk

Produktet indeholder biocidmidler

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A7a) 30 g VOC/l. (2010). Dette produkt indeholder max: 30 g VOC/l.

Tekniske data

Produkttype:	Heldækkende akryl træbeskyttelse
Bindemiddel:	Akryl
Opløsningsmiddel:	Vand
Kulør:	Sort, Hvid A-Base og Base C
Tørretid:	Ca. 2 t, overmalbar ca. 4 t, gennemhærdet ca. 3-4 uger (+23 °C, 60% RF)
Fortynding:	Vand
Rengøring	Vand og sæbe
Rækkeevne	Ru træ 6-8 m ² /litr, høvlet træ 8-10 m ² /litr, afhængig af bundens sugsevne
Værktøj	Pensel, rulle eller malersprøjte
Mal-Kode:	00-1 (1993)