

DIESCO CLEANAIR NA 2


Allergiker egnet
Vægmalning



- * IUG certificeret allergivenlig
- * Uden opløsningsmidler
- * Uden konserveringsmidler, herunder MI
- * Vandfortyndbar
- * Vaskeslag klasse 2
- * ISEGA certificeret til levnelsemiddelindustri
- * Allergivenlig maling



Uden konserveringsmiddel



Anvendelsesområde

Professionel dispersionsmaling med fremragende forarbejdningsegenskaber særligt omkring påføring og fordeling, der gør det let at behandle større arealer.

Maling til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

Diesco CleanAir NA 2 fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, så som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

Tekniske data

Bindemiddel	Acrylatkunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
Farve	Hvid Ca. NCS S 0300-N
Glans	Ca. 5
Vægtfylde	ca. 1,53 g/ml
MAL-Kode	00-1
VOC	EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 1 g.
Allergiker certifikat IUG	Allergiker egnet
Emballagestørrelse	5 og 12,5 liter
Opbevaring	Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Forbrug	Alt efter underlagetsugeevne ca. 150 ml/m ² pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
GIS Kode	BSW 10

DIESCO CLEANAIR NA 2Allergiker egnet
Vægmalning

Værktøj	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel
Airless-sprøjte	Dyse: 0,021" - 0,026" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°
Forberedelse af underlag	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
Oversigt grunding	Cementpuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipspuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipskartonplader: CleanAir Dybdegrunder W Gipsbyggeplader: CleanAir Dybdegrunder W Beton: CleanAir Dybdegrunder W Dispersionsmaling bæredygtig: Ingen grunding Ubehandlet tapet: Ingen grunding Kalksandsten: CleanAir Dybdegrunder W
Forbejdningstemperatur	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
Tørretid	Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4-6 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
Rengøring af værktøj	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
Generelle forbehold	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
Beskyttelsesanvisninger	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

DIESCO CLEANAIR NA 2

Allergiker egnet
Vægmling

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt- og Vævkæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmling



Uden konserveringsmiddel