

## DIESCO CLEANAIR SATIN VÆGMALING


Allergiker egnet  
Vægmaling



- \* IUG certificeret allergiker egnet
- \* Uden opløsningsmidler
- \* Vandfortyndbar
- \* Vaskeklasse klasse 1
- \* ISEGA certificeret til levnelsemiddelindustri
- \* Glans ca. 10



### Uden konserveringsmiddel



#### Anvendelsesområde

Silkemat vægmaling med fremragende forarbejdningsegenskaber, særligt omkring påføring og fordeling, der gør det let at behandle større arealer.

Maling til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet, samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

#### Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

Diesco CleanAir Satin fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, så som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

#### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Kunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
<b>Farve</b>	Hvid Ca. NCS S 0300-N
<b>Glans</b>	Ca. 10
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,54 g/ml
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori A/wb) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 1 g.
<b>Allergiker certifikat IUG</b>	Allergiker egnet
<b>Emballagestørrelse</b>	5 og 12,5 liter.
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagetsugeevne ca. 150 ml/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
<b>GIS Kode</b>	BSW 10

**DIESCO CLEANAIR SATIN VÆGMALING**Allergiker egnet  
Vægmaling

<b>Værktøj</b>	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel
<b>Airless-sprøjte</b>	Dyse: 0,021" - 0,026" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°
<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
<b>Oversigt grunding</b>	Cementpuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipspuds: CleanAir Dybdegrunder W Gipskartonplader: CleanAir Dybdegrunder W Gipsbyggeplader: CleanAir Dybdegrunder W Beton: CleanAir Dybdegrunder W Dispersionsmaling bæredygtig: Ingen grunding Ubehandlet tapet: Ingen grunding Kalksandsten: CleanAir Dybdegrunder W
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
<b>Tørretid</b>	Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4-6 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.  Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.  Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.  Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.  Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
<b>Beskyttelsesanvisninger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

# DIESCO CLEANAIR SATIN VÆGMALING

Allergiker egnet  
Vægmaling

## Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt- og Vævklæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel