

JOTUN Farveprøve Eksteriør

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug med enestående farve- og glansholdbarhed og lange vedligeholdelsesintervaller.

Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet og højt pigmentindhold, som beskytter træværket mod solens nedbrydende virkning, giver en meget god vejrbestandighed. Tørre hurtigt. Nem at påføre. Bevarer farve og glans i lang tid.

Underlag

Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Anvendes i system med VISIR Oljegrunding. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med Quick Bengalack Metallgrunding.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,5 l (base 0,68 l)
Fås i følgende baser	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. BASER SKAL TONES (gælder ikke hvid base).
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	20-30
Generisk type	Baseret på specialakryl og alkyd.
Tørstof	1, ± 2 volumen% Hvid / A base 27
Litervægt	35 Hvid / A base
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkelgrader	65°- 80°

Dysetryk 15-18 Mpa (150-180 kg/cm²)

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C. Mal ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	40 µm
Tør	Maksimum	50 µm
Våd	Minimum	90 µm
Våd	Maksimum	110 µm

De oplyste tal ovenfor er for uhøvlet træværk. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	7 - 10	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	10 - 12	m ² /l

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	10°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C
Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Overmalingsinterval, min.	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Grunding

Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oliegrunder Klar anvendes ved grunding af træværk om vinteren.

Topstrøg

JOTUN Farveprøve Eksteriør. Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet og uhøvlet træværk: 2 strøg.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad. Førstehjælp, se pkt. 4. Håndtering og opbevaring, se punkt 7. Transportinformation, se punkt 14. Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1452392

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.