

Gulvmaling 1K Garage

Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvmaling 1K Garage er en vandbaseret 1-komponent gulvmaling baseret på et modificeret akrylat.

Produktet er velegnet til inden- og udendørs betonoverflader, som f.eks. garage, carport og lettere industri.

TEKNISKE DATA:

Påføringstemperatur	5-25 °C
Påføringsområde	Maling af betongulv
Materialebasis	Akryl
Helt tør	5-7 døgn
Densitet ved 20 °C	Ca. 1,15
Glans	Ca. 40
Materialeforbrug	8-10
Klar til brug efter	12 timer (20 °C)
Fortynder/Rengøring	Vand
Tørstofindhold	Ca. 40 %
Kan overmales efter	3 timer

Gulvmaling 1K Garage

Forbehandling:

Nye betongulve skal være hærdet i mindst 1 uge, være tørre og fri for snavs, olie og lignende. Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slibning, sandblæsning eller syreafvaskning. Ved overmaling af eksisterende maling skal overfladen slibes mat, og al løs maling skal fjernes. Ubehandlede betonoverflader skal grundes med Hagmans Støvbinding 1K.

Påføring:

Med pensel eller en fin rulle.

Skal påføres i to lag. Sørg for god ventilation.

Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en mat og plettet overflade.

Pensler og anden udrustning rengøres med vand. Laveste overfladetemperatur er +5 °C.

Garage og carport: Lad malingen tørre i mindst en uge, inden bilen stilles ind.

Hvis gulvet udsættes for pigdæk eller hvis du vil øge slidstyrken yderligere, kan du påføre Hagmans Hjulspor Garage på malingen.