

Matador Feinputz

Konserveringsmiddelfri spartelmasse til indendørs brug



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bearbejdningsklar med det samme ■ Fri for konserveringsmidler ■ Meget god fyldighed ■ Nem at slibe ■ Giver en glat overflade ■ Kan anvendes på mange typer underlag ■ Lav emission og fri for opløsningsmidler
Materiale	Kalivandglas med organiske tilsætningsstoffer, i henhold til 18363 stk. 2.4.1.
Emballage/emballagestørrelser	Plastspand med 20 kg
Farver	Naturhvid
Opbevaring	Køligt og tørt. Begrænset holdbarhed, 1 år.
Tekniske data	■ Densitet: 1,3 g/cm ³

Bearbejdning

Fortynding	Vand
Dækkæevne	Lagtykkelse ca 1,3 kg/m ² /mm
Bearbejdelighed	Efter gennemtørring kan overfladen males med en egnet maling.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C, maks. +8°C
Tørring/tørretid	12-48 timer alt afhængigt af byggefugt, temperatur og lagtykkelse (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Manuel påføring eller sprøjtepåføring med et egnet sprøjtesystem.
	<p>Manuel påføring: Før påføring skal Matador® Feinputz omrøres grundigt og derefter påføres med en spartel af rustfrit stål. Udjævn straks overfladen med spartlen. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt.</p>



Rengøring af værktøj

Sprøjtepåføring:

Ufortyndet Matador® Finputs sprøjtepåføres fyldigt og heldækkende samt udjævnes med en bred spartel straks efter påføring. Efter gennemtørring slibes overfladen om nødvendigt. For at sikre en optimal bearbejdning skal materialetemperaturen være mindst +10 °C under bearbejdningen.

Værktøjet rengøres straks med vand.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Udførlige oplysninger

På tætte, let sugende underlag kan der dannes fine luftblærer. Disse kan fjernes efter kort afluftningstid ved yderligere glatning. Tidspunktet for efterglatning afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i omgivelserne omkring emnet. Hvis der stadig er luftblærer efter glatningen, er glatningen sket for tidligt. Gentag glatningen.

Ved ujævne og strukturerede underlag kræves eventuelt endnu en arbejdsgang for at få en glat og jævn overflade.

Maskering

Omgivelserne (især glas, keramik, lak, klinker, natursten, metal samt ubehandlet eller laseret træ) omkring de overflader, der skal behandles, skal maskeres omhyggeligt. Produktet kan ætse glas og metal.

Sprøjten rengøres med rent vand straks efter brug.