



6820 micro decor

Rustik fingraderet cementbaseret vægspartelmasse til dekorative vægge

- Giver dekorative rustikke vægge med farvespil
- Kan påføres i flere lag
- En-komponent
- Klar efter 3 timer

Dekorativ fingraderet microcement til vægoverflader. Giver dekorative vægge med farvespil. Leveres i flere farver.

6820 micro decor leveres i 3 kg spand.



Anvendelsesområde

- Væg
- Gulv
- Vådrum, bruseniche
- Vådrum, øvrige vægge
- Indendørs
- Udendørs

Underlag

- Beton
- Pudslag
- Isolering
- Flisebelægning
- Gammel flisebelægning
- Malede underlag
- Pladeunderlag
- Gipsplader/spartel
- Murværk
- Lecablokke
- Letbeton

Lagtykkelse

- 1-2 mm pr. påføring

Produktbeskrivelse

Cementbaseret spartelmasse, vandfast og frostsikker.

Tekniske data

Densitet, våd:	1700 kg/m ³
Densitet, forbrug	1,34 kg/l
Anvendelsestid:	30 min.
Hærdetid (afhængig af temperaturforhold) til videre overfladebehandling:	6-12 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-25°C
Forbrug:	0,7-1 kg/m ²

Anvendelsesområde

Dekorativ spartelmasse til vægoverflader.

Underlagstyper

6820 micro decor kan påføres i lagtykkelser af 1-2 mm pr. påføring, på underlag af murværk, malede overflader, pladeunderlag, gipsplader, flisebelægning, bestående pudslag og beton.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse partikler. Underlaget skal evt. ruslibes før påføring af spartelmassen.

Priming

Priming foretages når underlaget er klargjort og tørt. Sugende underlag, som beton, letbeton, puds eller mursten primes med mira 4170 micro primer fortyndet med vand i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. På mindre sugende underlag er forholdet 1 del primer til 2 dele vand. På tætte underlag som malede overflader, keramiske fliser o.lign. skal overfladen rengøres og evt. ruslibes. Pladeunderlag primes med koncentreret 4170 decor primer.

Udførelse

3 kg 6820 micro decor blandes med 0,8-0,9 l rent vand og omrøres med langsomtgående piskeris i 2-3 min til massen er fri for klumper.

Påfør produktet på den primede overflade med en bred spartel eller lignende. Antal påføringer: 1-2 gange til overfladen er dækket og den ønskede effekt og struktur er opnået. Hvis der skal påføres flere lag, skal første lag være overfladetørt, tidligst efter 3 timer.

Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Arbejdshygiejniske forhold

Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsforhold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

3 kg spand.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærde-tid.

Salg

mira's produktprogram sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com