

# JOTUN Mur Olieforstærket Facademaling

## Produktbeskrivelse

### Type

Jotun Mur Olieforstærket Facademaling til udendørs brug er en mat murliming, der er baseret på en olieforstærket vandfortyndbar akryl.

### Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

### Anvendelsesområde

Produktet anbefales ikke på puds med et højt kalkindhold. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere malede underlag, der er malet med murliminger.

### Underlag

Anvendes på facader af mur, puds med lavt kalkindhold og beton.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. prisliste.
<b>Toning</b>	Skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Glansgrad</b>	Mat
<b>Generisk type</b>	Olieforstærket akryl murliming
<b>Tørstof</b>	50 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,5
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l. Dette produkt indeholder max 26 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug. Må ikke påføres i direkte sollys.

### Påføringsmetoder

Pensel eller rulle.

### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.45-0.66 mm (0.018-0.026")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	30-40°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

### Forbrug pr. strøg

**Anbefalet** 4 - 8 m<sup>2</sup>/l

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

### Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

### Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse. Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

<b>Støvtør</b>	30 min.
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	10 time(r)
<b>Klar til anvendelse</b>	10 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). JOTUN Kraftvask er et stærkt grundrengøringsmiddel, som kan give skjolder og ætse vinduesglas og aluminiumsdetaljer. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

### Grunding

Bar mur grundes med Jotun Mur Grunning. Alternativt fortyndes Jotun Mur Olieforstærket Facademaling ved første påføring 10-25% med vand. Uanset valg af grundingstype overmales grundingen med 2 strøg Jotun Mur Olieforstærket Facademaling, der ikke er fortyndet.

### Topstrøg

Jotun Mur Olieforstærket Facademaling påføres forbehandlet underlag 2 gange til fuld dækning med flad pensel, rulle eller airless sprøjte. Hvis der anvendes pensel eller rulle, anbefales det at påføre 2 strygninger.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.


Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1294654



## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.