

Ravilakk

Produktbeskrivelse

Type

Blank lak baseret på kinesisk træolie og syntetisk harpiks. Giver en let gullig, gylden nuance.

Egenskaber og fordele

Har god vand og slitage resistens og giver god fleksibilitet.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle træflader over vandlinjen.

Produktdata

Kulører	klar gylden		
Generisk type	alkyd		
Tørstof	51 ± 2	volumen%	
Flammepunkt	35 °C		
VOC-USA	390	g/l	EPA Method 24
VOS-Solvent Emission Directive	3,27	g/kg	SED (1999/13/EC)

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	30 µm
Tør	Maksimum	35 µm
Tør	Typisk	35 µm
Våd	Minimum	60 µm
Våd	Maksimum	70 µm
Våd	Typisk	70 µm

Forbrug pr. strøg

Teoretisk	14 - 17	m ² /l
Teoretisk	14	m ² /l

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / Mineralsk terpentin

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %	50 %
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23°C	40°C
Berøringstør	18t	10t	6t	4t
Håndteringstør	48t	36t	24t	18t
Overmalingsinterval, min.	48t	36t	24t	18t

Brugsanvisning

Forarbejde

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Grunding

Påfør 5-15 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget. Alternativt, påfør et strøg af produktet, der er fortyndet 20-30 % med den anbefalede Jotun Thinner.

Slutstrøg

Påfør 3 lag. Let slibning med P240-P320 anbefales mellem hvert lag.

Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Forurenede materialer skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Ravilakk 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: 1193829

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.