



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers GulvLak ProFinish er en lugtneutral, vandbaseret lak til overfladebehandling af ubehandlede trægulve med let trafik samt alle typer indendørs træværk.

Produktet er desuden velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelse: 5 liter og 10 liter Ultramat, Mat, Halvblank og Blank.

Udseende: Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.

Glansgrad: Ultramat, Mat, Halvblank og Blank.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10m²/ltr.

Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid:

Overfladen kan genlakeres efter ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

RH:

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30% over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede områder: Anbefales ikke.

Boliger og andre let trafikerede områder:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m² /liter + 2 lag Junckers GulvLak ProFinish 10 m² /liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Påfør et lag Junckers GrundLak Vandbaseret. Lad lakken tørre.

Derefter slibes med fint sandpapirkorn 150-180 i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Påfør 1 lag Junckers GulvLak ProFinish. Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag.

Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 150-180. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Lav prøvestrykning på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god og overfladen er pæn, lakeres hele gulvet med 1 lag Junckers ProFinish.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80.

Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 4.4 - Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid

F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret

F 10.3 - Junckers GulvRens